

SYNTHESPORT 492 RAPID

DESCRIPCIÓN:

Synthesport 492 es un tratamiento de suelos interiores o exteriores de hormigón en almacenes, pistas deportivas, parking, etc.

Decora y protege el hormigón. Evita la formación de polvo ocasionado por el desgaste y la erosión de la superficie.

CARACTERÍSTICAS Y CUALIDADES:

Producto al agua -Acabado mate

Humedad máxima 10% medidor Protimeter

Aplicar con temperaturas superiores a + 5°C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y la superficie deben encontrarse por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío.

Eliminar siempre grasa, aceites y otros contaminantes.

Eliminar siempre la lechada de fraguado y salitre.

Soportes faltos de cohesión, mórvidos o pulverulentos, sellar y endurecer con SYNTHPRINT W 520 (sellador al agua) o SYNTHPRINT D 540 (sellador al disolvente).

Sellar las juntas de dilatación con el producto adecuado.

CONDICIONES DE TRABAJO:

Suelos viejos pintados:

Si se encuentran en buen estado, lijar suavemente y si presenta desconchados o desprendimientos, eliminar completamente la pintura mediante procedimientos mecánicos como lijado con piedra de carborundun o disco de diamante y aspirado.

Suelos con suciedad:

Eliminar completamente los contaminantes mediante un lijado con piedra de carborundun y aspirado.



SYNTHESPORT 492 RAPID

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Naturaleza:	Pintura acrílica al agua.
Aspecto:	Mate.
Colores:	Blanco, gris, rojo, otros colores consultar.
Densidad:	1,17 ± 0,2 gr/cm ³
Viscosidad:	6500 ± 200 cps a 20°C
pH:	7,4
Sistema de aplicación:	Rodillo, brocha, paletina.
Número de capas:	2
Dilución:	0-10%
Diluyente:	Agua
Rendimiento aprox:	4 a 5 m ² por kilo y capa.
Secado al tacto:	1 horas a 20°C
Repintado:	8 horas a 20°C

PUESTA EN SERVICIO:

A una temperatura de 20°C y una humedad relativa del 60%

Peatonal: 24 a 48 horas.

Vehículos ligeros: 5 días.

Puesta en servicio: 6 días mínimo. No mojar la superficie hasta transcurridos 7 días.

EMBALAJE Y PRESENTACIÓN:

En bote de plástico de:	20kg.
En bote de plástico de:	10kg.



SYNTHESPORT 492 RAPID

NOTA:

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso de Synthelast, S.A. ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad. Synthelast, S.A. no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de Synthelast, S.A. exclusivamente a los posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos. En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión. Los valores de los productos o soluciones constructivas de Synthelast, S.A. que en su caso sean determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo expresamente establecido en la normativa de referencia.

