

SYNTHESPORT 495**URBAN****DESCRIPCIÓN:**

Mortero acrílico listo al uso, coloreado, sistema con acabado rugoso para el tránsito peatonal, pasillos y caminos exteriores especiales para carril bici. Resiste perfectamente el tránsito peatonal y de bicicletas.

USOS:

Especialmente diseñado para la realización de caminos exteriores especiales para carril bici, zonas deportivas, carriles peatonales, etc. Resiste perfectamente el tránsito peatonal, de bicicletas y tráfico ocasional rodado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color:	Rojo, Verde, Gris.
Aspecto:	Líquido Granular Viscoso.
Rendimiento (Según Soporte):	2kg/m ² por milímetro de espesor.
Densidad:	1.58 ± 0.02 gr/cm ³ .
PH:	7,8± 0,1
Viscosidad (Fungilab,#6/20rpm):	200000 - 250000 cps a 25°C.
Resistencia a la abrasión (1000c H22)	434 mg
Resistencia al deslizamiento húmedo/seco:	Clase 3

MODO DE EMPLEO:

El producto se suministra listo para su empleo. Se recomienda agitar el producto, para su homogeneización, antes de utilizar. Aplicar preferiblemente con rastrel de goma, rodillo, etc.

A una temperatura de 20° C y una humedad relativa de del 60%:

Peatonal: 24 horas

Bicicletas: 72 horas



SYNTHESPORT 495
URBAN**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

El producto debe almacenarse a temperaturas nunca por debajo de los 2°C, en su envase original bien cerrado, preservándolo del frío intenso y alejado de fuentes directas de calor y al abrigo del sol. En estas condiciones mantiene todas sus propiedades por un tiempo aproximado de seis meses, desde su fecha de fabricación. El producto no es tóxico, peligroso ni inflamable, en condiciones normales de manipulación se recomienda su uso sin medidas especiales de seguridad, sólo las normales legales de salud laboral. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

PRESENTACIÓN:

En bote de plástico de: 20Kg.

En bote de plástico de: 10Kg.

NOTA:

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso de Synthelast, S.A. ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad. Synthelast, S.A. no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de Synthelast, S.A. exclusivamente a los posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos. En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión. Los valores de los productos o soluciones constructivas de Synthelast, S.A. que en su caso sean determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo expresamente establecido en la normativa de referencia

